


Baumit StarTex Grob

Plasa din fibra de sticla pentru armare speciala



Avantaje

- **Previne fisurarea**
- **Rezistenta ridicata la alcalinitate**
- **Rezistenta mare la tractiune**

Produs

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

Compoziție

Fibre din sticlă (cu strat de SBR = stirol-butadiena-rubber).

Proprietați

Previne fisurarea fatadelor, rezistenta ridicata la alcalinitate.

Domeniu de aplicare

Plasa de armare pentru armarea masei de spaclu din cadrul sistemele de izolare termică Baumit Ceramic - pentru fatada cu finisaje de tip: placaj ceramic sau portelanat, placaje klinker sau bricks strips, piatră naturala, etc.

Date Tehnice

Variantă(e)	StarTex Grob 50 mp
Acoperire	45 m²
Consum	1.1 ml/m²

Dimensiune ochiuri (mm):	ca. 7.5 x 7.0 (+/- toleranta 0.5mm)
Greutate specifica (g/mp):	214
Forta la Tractiune, FF (N/50 mm):	3015.3 pe directie longitudinala
	2917.8 pe directie transversala
Forta la Tractiune in solutie alcalina	1545.7 pe directie longitudinala
(5% NaOH), FF (N/50 mm):	1805.1 pe directie transversala

Formă de livrare

rolă 50 m², 1 palet = 20 role = 1000 m²

Depozitare

În poziție verticală în condiții climatice normale, ferit de razele solare si de inghet. Depozitarea trebuie să se facă în așa fel încât plasa să nu poată fi deformata. Plasa deformata nu se mai utilizeaza.

Asigurarea calității

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Trebuie sa corespunda ghidului ETICS de aplicare a sistemelor termoizolante Baumit Ceramic.

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro

Pregatire suport

Inainte de inceperea operatiei de armare trebuie realizate toate inchiderile de pe fatada cu accesoriile Baumit specifice sistemului ETICS (profil de legatura usi si ferestre, profil de soclu, profil de dilatatie etc.).

Aplicare

Se aplică masa de spaclu Baumit StarContact White cu o gletieră din material inoxidabil, cu dinți de 10 x 10 mm, într-un strat de minim 3 mm.
Plasa din fibră de sticlă trebuie înglobată neted (fără cute) în stratul proaspăt de masă de șpaclu, prin aplicare în fâșii verticale, de sus în jos.
Fâșiile de plasă trebuie să se suprapună pe o porțiune de minim 10 cm (atât suprapuneri orizontale cât și verticale).

Dibluirea se efectuează cu dibluri cu surub prin plasă și stratul de armare, cât timp aceasta este înca proaspăta. Este obligatorie utilizarea diblurilor cu șurub Baumit S. (vezi tabelul de la sfarsitul capitolului Aplicare)

Numarul diblurilor min. 6 dibluri/mp iar la margini, este necesară mărirea numărului de dibluri, care pot ajunge până la 12 dibluri/mp.
Diblurile se montează respectând schema de montaj (a se vedea ghidul de punere in opera).

Plasa din fibră de sticlă va trebui să fie poziționată la mijlocul sau în treimea exterioară a stratului de armare și să fie acoperită cu masa de spaclu Baumit StarContact White acoperirea se face ud-pe-ud.

Timpul de uscare este de 1 zi / mm grosime strat, ținând cont de temperatura si umiditate.

Lipirea placajelor ceramice se va face numai dupa uscarea completa a masei de spaclu armata, dar nu mai devreme de 7 zile.

Numar de dibluiri si dimensiuni caroiaj	
Numar dibluri (buc./mp)	**Caroiaj (cmxcm)**
6/m²	**40 x 40 cm**
8/m²	**40 x 30 cm**
10/m²	**40 x 25 cm**
12/m²	**40 x 20 cm**

Recomandări

Temperatura aerului, a materialului și a substratului trebuie să fie de cel puțin + 5°C în timpul aplicarii și uscarii. Fațadă se va proteja de lumina directă a soarelui, ploaie sau vânt puternic (de exemplu, cu o plasă de fatada).
Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot încetini timpul de uscare semnificativ.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa Tehnică din prezenta ediție înlocuieşte ediţiile anterioare.

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro