Safety FLEX Mineral EAP 4mm

CE 14 1415-CPR-51
(C-140/2014)
R.B. 1415
No 1042

Descriere:	**Membrană bituminoasă pentru impermeabilizarea acoperișurilor.**
Compoziție:	**Armătură din poliester (E), masă bituminoasă impermeabilizantă modificată cu APP; strat de protecție antiaderent cu ardezie (A) și strat inferior antiaderent din termoplastic (P).**
Applicații:	**La flacără. Temperatura de aplicare >+5°C.**

DIMENSIUNI:				*tol.*
Lungime	EN 1848-1	m	**≥8**	-
Lățime	EN 1848-1	m	**≥1**	-
Grosime	EN 1849-1	mm	**4**	**± 5%**
Rectiliniaritate	EN 1848-1	mm/10m	**Satisface**	-

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE				
Defecte vizibile	EN 1850-1	Vizual	**Niciunul**	-
Rezistența la tracțiune MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	**600 / 400**	**± 20%**
Elongația MD/CMD	EN 12311-1	%	**45 / 45**	**-15**
Rezistența la sfâșiere longitudinală transversală	EN 12310-1	N	**>120 / >120**	-
Rezistența la tracțiune la joncțiuni MD/CMD	EN 12317-1	N/5cm	**500 / 300**	**± 20%**
Rezistența la impact (Metoda A)	EN 12691	mm	**>700**	-
Rezistența la sarcină statică (Metoda A)	EN 12730	Kg	**>10**	-
Stabilitate dimensională MD/CMD (Metoda A)	EN 1107-1	%	**<0,5**	-
Flexibilitate la temperaturi joase (Rezistența la fisurare)	EN 1109/EN 14224	°C	**<-15**	-
Rezistența la operațiuni la temperaturi ridicate	EN 1110	°C	**>110**	-
Impermeabilitate (Metoda A)	EN 1928	kPa	**60**	-
Permeabilitate la vapori	EN 1931	μ	**>20000**	-
Rezistența la operațiuni la temperaturi ridicate, după îmbătrânirea termică	EN 1296 / EN 1110	°C	**>110**	-
Impermeabilitatea, după îmbătrânirea artificială prin Expunerea de tip A Reacția la expunerea prelungită la temperaturi ridicate	EN 1296 / EN 1928	kPa	-	-
Îmbătrânirea artificială prin expunerea pe termen lung la o combinație de radiații UV, temperaturi ridicate și apă.	EN 1297 / EN 18501	Vizuală	**Pass**	-
Impermeabilitate, după expunerea la agenții chimici	EN 1847 / EN 1928	kPa	-	-
Aderența granulelor	EN 12039	%	**≤30**	-

COMPORTAMENTUL LA FOC			
Rezistența la flacără externă	EN 13501-5	Clasa	B (**broof**)
Reacția la foc	EN 13501-1	Clasa	**E**

MOD DE AMBALARE	
Tip	**Bandă adezivă**
Role/Palet	**23**
m²/Palet	**184**

MODUL DE FOLOSIRE (potrivit EN 13707)

la FUNDAȚII		în SISTEMUL MULTISTRAT				în MONOSTRAT	
Umiditate în pantă	Pânza freatică	Strat intermediar sau substrat		Strat final		Sub strat greu	Strat la vedere
		Strat Greu	Înveliș la vedere	Strat Greu	Strat la vedere		
			X		X		

Siguranță:	**Materialul nu contine azbest, compusi din gudron sau substante periculoase.**
Depozitare:	**Materialul este ambalat vertical pe palet. A se menține în poziție verticală în locul de depozitare. A se depozita departe de sursele de căldură.**
Altele:	**Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fisa tehnică fără notificare.**

Rev04 - 10/05/21 112332402280

SAFETY
Tegola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italy
www.safetymembrane.com

ISO 9001 SGS · ISO 14001 SGS · OHSAS 18001 SGS